

AF-1 АКРИЛ-ДЕКОР АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА



ПАРОПРОНИКНА



ПРОФЕСІЙНЕ
ТОНУВАННЯ



ВИСОКА ВКРИВАЮЧА
ЗДАТНІСТЬ




АТМОСФЕРОСТІЙКА
ДО 5 РОКІВ

ФАСОВКА
12(С)кг
14(А)кг

EN 1062-1:2012 G₃E₂S₁V₂W₂A₃C₀

**ПОКРАЩЕНА
ФОРМУЛА**



A

C*

Зовнішній вигляд
пофарбованої поверхні

однорідна, гладка,
абсолютно матова
плівка

Витрати, кг/м², від...до

0,1...0,3

Час висихання до ступеня 3, при температурі повітря
20 ± 2 °C і вологості 60 ± 5%, не більше, годин

2

Щільність, кг/л

1,41...1,47

Сухий залишок, %

57

Атмосферостійкість, до, років

5

Термін зберігання, місяців

18

Температура основи, °C, від...до

+5...+30

Температура зберігання та транспортування, °C, від...до

+5...+35

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними наповнювачами, пігментами і функціональними домішками.

ЗАСТОСУВАННЯ. Фасадна акрилова фарба призначена для первинного та ремонтного фарбування міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок (в т.ч. декоративні штукатурки типу «короїд» і «баранець»), бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. Використовується для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель. Можливе використання всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Видалити старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. Крейдову побілку і вапняну фарбу видалити, після чого промити поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед фарбуванням протягом, принаймні, одного місяця. Бетонні блоки можна фарбувати після одного опалювального сезону. При необхідності виправити нерівності штукатурками і шпаклівками «Polimin», після зашліфувати і видалити пил. Поверхню обробити ґрунтувальними розчинами Polimin AC-5, AC-7.

НАНЕСЕННЯ ФАРБИ. Фарбу Polimin AF-1 перед використанням слід ретельно перемішати. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, для фарбування суцільної поверхні змішати в одній ємності достатню кількість фарби. Якщо доведеться застосовувати фарбу різних партій, стики рекомендується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. Фарба зазвичай не розводиться, але при необхідності можна розбавити водою до потрібної в'язкості (не більше 5%). Рекомендується наносити вали-

ком, пензлем або розпиленням в 2 шари. Час висихання кожного шару - 2-4 години в залежності від умов. Повної зносостійкості і водостійкості покриття досягає через місяць після нанесення.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити. При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Фарба не представляє загрози здоров'ю при нормальних умовах використання. Під час роботи з фарбою використовуйте спецодяг, рукавиці, окуляри. При попаданні фарби на шкіру - ретельно змити водою, при попаданні в очі - промити водою і проконсультуватися з лікарем.

ДОГЛЯД. Пофарбовану поверхню можна мити не раніше, ніж через місяць після нанесення фарби, обережним промиванням під тиском без застосування миючих засобів. На поверхні може залишитися слід від миття і тому рекомендується відокремити ділянку, яка буде очищатися, по лініях фасаду будівлі для того, щоб зробити його непомітним. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна прибрати за допомогою м'якої щітки.

УМОВИ ТА СТРОК ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Зберігати фарбу в щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Термін зберігання: 18 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення зазначена на упаковці.

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor та ін.
База А – білий, тонується тільки в світлі і пастельні кольори.
База С – прозорий, тільки для тонування у темні і насичені кольори.