

## FUGA COLOR СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ МІЖПЛИТОЧНИХ ШВІВ



СТІЙКИЙ КОЛІР



ПЛАСТИЧНА



ТРИЩИНОСТІЙКА



ВОДОСТІЙКА

ФАСОВКА  
2 кг

Д.І.РШИ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



Рекомендована ширина шва, мм	2...6
Водопотреба на 2 кг сухої суміші, л	0,58...0,64
Витрати на 1 м <sup>2</sup> оздобленої поверхні, кг, від...до	0,3...0,6
Середня площа затирання з 2 кг сухої суміші (при товщині шву 3 мм), м <sup>2</sup>	6,0
Придатність розчинової суміші, годин, не менше	1
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура основи, °С, від...до	+5...+30
Температура експлуатації, °С, від...до	-30...+70

**СКЛАД.** Полімермінеральна композиція на основі білого цементу з пігментами, наповнювачами та модифікаторами провідних європейських виробників.

**ЗАСТОСУВАННЯ.** Суміш призначена для заповнення швів між оздоблювальними плитками і плитками з природних матеріалів, а також зі скла, кераміки та бетону як на стінах, так і на підлозі, в приміщеннях з сухим і вологим режимом, а також зовні по жорсткій основі.

**Використання під напором води не передбачено.**

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ.** При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирання шви після тужавлення плиточного розчину, але не раніше доби після вкладання. Зазор розчищують на однакову глибину (біля 3мм), звільняють від слабких ділянок, забруднень, зволожують, просушують до зникнення блиску води. Плитки з матовою або пористою поверхню попередньо випробовують на сумісність із сумішшю для заповнення швів, щоб запобігти прояву розводів.

**ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ.** Ємкості з не ржавіючих матеріалів, малообертотий дріль з насадкою для розмішування, гумовий шпатель для заповнення швів, губка для очищення плиток.

**ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ.** Суху суміш повільно висипають в ємкість з розрахунковою кількістю води з температурою +15...+20°С і одночасно перемішують до отримання однорідної маси. Через 3...5-хвилинного дозрівання суміш перемішують повторно.

**ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ.** Розчиновою сумішшю рівномірно заповнюють шви. Залишки розчинової суміші знімають з оздобленої поверхні і використовують знову. Загладжувати краще вологим шпателем через декілька хвилин після нанесення. Очищують поверхню плиток вологою губкою. Якщо поверхня плитки неглазурована, приймають заходи щодо запобігання забруднення поверхні плитки.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ.** Роботу виконувати при температурі від +5 до +30°С та відносній вологості повітря 55-65%. Під час роботи запобігають висушування оздоблювальної поверхні від нагріву сонячними променями й обдування протягом. На протязі декілька днів заповнені шви підтримують у вологому стані. Для гарантії однакового кольору на всіх ділянках рекомендовано брати заповнювач однієї партії і дотримуватися стабільності приготування суміші (водопотреби) та технології нанесення.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.** У герметичній (фірмовій) упаковці в сухому місці при температурі не вище +40°С. Гарантійний термін зберігання – 24 місяці з дати виготовлення (вказана на упаковці).

**ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ.** При роботі з сухою сумішшю використовуйте респіратор. До складу суміші входить цемент, який в поєднанні з водою утворює лужний розчин, що подразнює очі та шкіру, тому: а) при потрапленні суміші в очі відразу промийте їх водою та проконсультуйтеся з лікарем; б) працюйте в захисних рукавицях. Інструменти й ємкості мийте чистою водою безпосередньо після використання. Вода після миття інструменту перед виливанням у каналізацію повинна відстоятися. Густому залишку перед утилізацією дають затвердіти.

### ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ FUGA COLOR.



**Примітка.** Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків кольорів від відтінків наведених у зразках оригінальних кольорів або в інших рекламних проспектах.