

FUGA SUPERFLEX ЕЛАСТИЧНА СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ



СТІЙКА ДО ПОЯВИ ГРИБКА



ПІДВИЩЕНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ



ДЛЯ КАМІНІВ ТА «ТЕПЛО» ПІДЛОГИ



ВОДО-, МОРОЗОСТІЙКА

ФАСОВКА 2КГ

Ц.І.РШ2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



Рекомендована ширина шва, мм	2...6
Водопотреба на 2 кг сухої суміші, л	0,56..0,62
Витрати на 1 м ² оздобленої поверхні, кг, від...до	0,3...0,6
Середня площа затирання з 2 кг сухої суміші (при товщині шву 3 мм), м ²	6,0
Придатність розчинової суміші, годин, не менше	1
Експлуатація під напором води, не раніше, діб	28
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура основи, °С, від...до	+5...+30
Температура експлуатації, °С, від...до	-30...+70

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного білого цементу з пігментами, наповнювачами та модифікаторами провідних європейських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовують для заповнення швів між плитками зовні та всередині приміщень для всіх типів мармуру, мозаїки, склоблоків, природного та штучного каменю. Рекомендована для заповнення швів у місцях, що піддаються інтенсивному впливу води (ванні, душові, басейни), на підлогах з підігрівом, балконах, терасах та інших конструкціях, що піддаються деформації. Має бактерицидний ефект.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б.В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б.А.3.1-23. Затирання шви після тужавлення плиточного розчину, але не раніше доби після вкладання. Зазор розчищують на однакову глибину (біля 3мм), звільняють від слабких ділянок, забруднень, зволожують, просушують до зникнення блиску води. Плитки з матовою або пористою поверхнею попередньо випробовують на сумісність із сумішшю для заповнення швів, щоб запобігти прояву розводів.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ. Ємкості з нержавіючих матеріалів, малообертотий дріль з насадкою для розмішування, гумовий шпатель для заповнення швів, губка для очищення плиток.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно висипають в ємкість з розрахунковою кількістю води з температурою +15...+20 °С і одночасно перемішують до отримання однорідної маси. Через 3...5-хвилинного дозрівання суміш перемішують повторно.

ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ. Розчиновою сумішшю рівномірно заповнюють шви. Залишки розчинової суміші знімають з оздобленої поверхні і використовують знову. Загладжувати краще вологим шпателем через декілька хвилин після нанесення. Очищують поверхню плиток вологою губкою. Якщо поверхня плитки неглазурована – приймають заходи щодо запобігання забруднення поверхні плиток.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати при температурі від +5 до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65%. Під час роботи запобігають висушування оздоблювальної поверхні від нагріву сонячними променями й обдування протягом. На протязі декілька днів заповнені шви підтримують у вологому стані. Для гарантії однакового кольору на всіх ділянках рекомендовано брати заповнювач однієї партії і

дотримуватися стабільності приготування суміші (водопотреби) та технології нанесення.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У герметичній (фірмовій) упаковці в сухому місці при температурі не вище +40 °С. Гарантійний термін зберігання – 24 місяці з дати виготовлення (вказана на упаковці).

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. При роботі з сухою сумішшю використовуйте респиратор. До складу суміші входить цемент, який в поєднанні з водою утворює лужний розчин, що подразнює очі та шкіру, тому: а) при потрапленні суміші в очі відразу промийте їх водою та проконсультуйтеся з лікарем; б) працюйте в захисних рукавицях. Інструменти й ємкості мийте чистою водою безпосередньо після використання. Вода після миття інструменту перед виливанням у каналізацію повинна відстоятися. Густому залишку перед утилізацією дають затвердіти.

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ FUGA SUPERFLEX.



Примітка. Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків кольорів від відтінків наведених у зразках оригінальних кольорів або в інших рекламних проспектах.