

SB-15 СИЛІКОН-ДЕКОР «БАРАНЕЦЬ»

ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОН-МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА



РОЗМІР ЗЕРНА-
НАПОВНЮВАЧА 1,5 мм



ФАКТУРА
«БАРАНЕЦЬ»



ПРОФЕСІЙНЕ
ТОНУВАННЯ



АТМОСФЕРОСТІЙКА
ДО 10 РОКІВ

ФАСОВКА
25кг

EN 1062-1:2012 G₀E₅S₃V₁W₀A₀C₀



Зовнішній вигляд

структура
«баранець»

Витрати, кг/м², від...до

2,5...2,7

Час висихання до ступеня 3, при температурі повітря 20 ± 2°C і вологості 60 ± 5%, не більше, годин

6

Щільність, кг/л

1,7...1,8

Атмосферостійкість, до, років

10

Термін зберігання, місяців

18

Температура основи, °C

+5...+30

Температура зберігання та транспортування, °C, від...до

+5...+35

СКЛАД. Водна дисперсія силіконового та акрилового полімерів з фракціонованими наповнювачами, пігментами і функціональними добавками.

ЗАСТОСУВАННЯ. Штукатурка призначена для захисту і декорування міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготовлених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, систем утеплення. Утворює покриття, стійке до агресивних кліматичних впливів і промислових забруднень повітря. Використовується для обробки фасадів житлових, торгових, складських та інших будівель, а так само для створення декоративного структурного покриття «баранець». Ідеально підходить для фасадів промислових і приморських зон. Можливе використання всередині приміщень по різних міцних поверхнях.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Видалити старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. Крейдову побілку і вапняну фарбу видалити, після чого промити поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед фарбуванням протягом, принаймні, одного місяця. Бетонні блоки можна фарбувати після одного опалювального сезону. При необхідності виправити нерівності штукатурками і шпаклівками «Polimin», після зашліфувати і видалити пил. Перед нанесенням штукатурки поверхні необхідно обробити адгезійною ґрунтовкою Polimin Кварц-Ґрунт АС-3. При використанні тонованої штукатурки ґрунтовку рекомендується тонувати в колір штукатурки. Бетонні та інші гладкі і щільні, так само як і раніше пофарбовані поверхні, перед нанесенням штукатурки обробляти адгезійною ґрунтовкою Polimin Бетон-Контакт АС-4.

НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку ретельно перемішати перед застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку при нанесенні на суцільну поверхню, змішати в одній ємності достатню кількість штукатурки. Якщо доведеться застосовувати штукатурку різних партій, стики рекомендується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. Нанести штукатурку на поверхню шпателем або теркою з нержавіючої сталі, або установкою для машинного нанесення рівномірним

шаром, товщина якого відповідає розміру зерен. Наносити на одну поверхню безперервно, способом «мокре по мокрому», уникаючи перекриття раніше нанесеної штукатурки, в напрямку знизу догори. Після нанесення і видалення надлишків матеріалу, структурують його круговими рухами пластиковою штукатурною теркою, утримуючи її паралельно поверхні. Інструмент очищують і промивають водою відразу після проведення робіт, не допускаючи його висихання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не повинна бути нижче +5 °C, і вище +30 °C. Відносна вологість повітря не більше 80%. Вологість оброблюваної поверхні не вище 4%. Уникати протягів, впливу вітру і прямих сонячних променів.

ДОГЛЯД. Оштукатурену поверхню можна мити не раніше, ніж через місяць після нанесення штукатурки, обережним промиванням під тиском без застосування миючих засобів. На поверхні може залишитися слід від миття і тому рекомендується відокремити ділянку, яка буде очищатися, по лініях фасаду будівлі для того, щоб зробити його непомітним. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна прибрати за допомогою м'якої щітки.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Штукатурка не представляє загрози здоров'ю при нормальних умовах використання. Під час роботи зі штукатуркою використовуйте спецодяг, рукавиці, окуляри. При попаданні штукатурки на шкіру - ретельно змити водою, при попаданні в очі - промити водою і проконсультуватися з лікарем.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожування! Фарбу зберігають при температурі +5 °C...+ 30 °C в герметично закритій упаковці виробника. Термін зберігання 18 місяців з дати виготовлення.

Залишки фарби не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor та ін.
База А – білий, тонується тільки в світлі і пастельні кольори.
База С – прозорий, тільки для тонування у темні і насичені кольори.