

ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР «КАМІНЦЕВА» УЛЬТРАБІЛА ФАКТУРНА ШТУКАТУРКА
ЗЕРНО Ø 1,8 мм



ПАРПРОНИКНА



ПЛАСТИЧНА



АРМОВАНА
МІКРОВОЛОКНОМ



АТМОСФЕРОСТІЙКА

ФАСОВКА
25кг

Ц.1.ШТ-4 ВІЛДАСТУ Б.В.2.7-126.2011



Колір: білий	під фарбування
Водопотреба на мішок 25 кг, л, від...до	4,25...5,75
Витрати сухої суміші, кг/м ² , від...до	3,0
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5
Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші, м ²	8,0
Придатність розчинової суміші, год, не менше	1
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше	0,05
Температура основи, °С, від...до	+5...+30
Температура експлуатації, °С, від...до	-30...+70

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі білого цементу з модифікаторами провідних європейських виробників та фактуротворюючими зернами.

ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується для високоякісного декоративного оздоблення стін будівель при виконанні як внутрішніх, так і зовнішніх робіт. Фактуру можна створювати по різним мінеральним поверхням: бетон, цементні штукатурки (Polimin ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-5), або застосовувати як один з варіантів фінішного покриття при утепленні фасадів будівель.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основа має бути міцною, рівною (впадини та каверни основи перешкоджають створенню рельєфу) й очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, які знижують адгезію. Біоображені ділянки поверхні обробляють антисептиком Polimin KA-23. Водопоглинаючі основи просочують (з подальшою сушкою) ґрунтовкою Polimin групи АС. Для забезпечення однотонності підложки, підвищення зчеплення з основою, поверхню рекомендовано обробити ґрунтовкою Polimin AC-3.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємкості з нержавіючих матеріалів, малооборотний дріль з насадкою для розмішування, металеві нержавіючі шпатель і терка для нанесення та розгладжування розчинової суміші, терка з пружною поверхнею для структурування.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно всипають в ємкість з розрахунковою кількістю води з температурою +15...20°C і одночасно перемішують до отримання однорідної маси. Після 3...5-хвилинної витримки розчинову суміш перемішують повторно. Отримання кольорової штукатурки можливе шляхом підкольоровування розчинової суміші світло- та лугостійкими пігментами або фарбуванням структурованої поверхні фасадними фарбами. Для підкольоровування розчину в умовах будови сухі пігменти точно зважують на кожен мішок та перемішують із сухою сумішшю або водою, рідкі - з водою для змішування. При цьому, для однорідності кольору, відносна кількість води, умови та технологія нанесення всіх замісів повинні бути однаковими.

НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Розчинову суміш наносять на підготовлену поверхню стін низу вгору товщиною 3-4мм. Потім знімають зайву

розчинову суміш до потрібної товщини покриття, при цьому інструмент необхідно тримати під кутом 45°-50° до оздоблюваної поверхні. До створення структури беруться в момент початкового тужавлення штукатурки (не раніше, ніж через 5 хв. після її нанесення, в залежності від типу основи й умов виконання робіт). Камінцева штукатурка структурується за допомогою терки з пружною пластикою або нержавіючою поверхнею шляхом легких поступових або обертових рухів по поверхні. Інструмент при цьому необхідно тримати паралельно оброблюваної поверхні. Малюнок визначається траєкторією руху терки і частотою її припіднімання, що дає можливість отримати різноманітні камінцеві фактури. Майстерність виконавця надає особливий почерк, індивідуальний вигляд і привабливість малюнкам, а при бажанні - їх різноманітність та неповторність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконують при температурі основи +5...+30°C та відносній вологості 55...65%. Протягом 2-3 днів штукатурку оберігають від дощу, надмірного пересихання та впливу від'ємних температур. Для гарантії однакового кольору по всій поверхні бажано використовувати матеріал однієї партії, дотримуватись стабільності дозування води і виконувати роботу по одній поверхні, дотримуючись правила "мокре на мокре". При змушених перервах вздовж лінії нанесеної штукатурки приклеюється малярна стрічка, по якій наноситься декоративна штукатурка і структурується. Перед поновленням роботи стрічку слід видалити разом з залишками штукатурки. Фарбування фарбами на водній основі - після витримання 3 діб, на органічних розчинниках -7 діб.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У герметичній (фірмовій) упаковці та в сухому місці при температурі не вище +40°C гарантійний термін зберігання - 12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці).

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. При роботі з сухою сумішшю використовуйте респіратор. До складу суміші входить цемент, який з водою утворює лужний розчин, що подразнює очі та шкіру, тому: при потрапленні суміші в очі негайно промийте їх водою та проконсультуйтеся з лікарем; - працюйте в захисних рукавицях. Інструмент та ємкості мийте чистою водою безпосередньо після використання. Вода після миття інструменту перед виливанням в каналізацію повинна відстоятись. Густому залишку перед утилізацією дають затвердіти.