



Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут  
будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)  
03680, м. Київ-37, вул. І. Клименка, 5/2  
Випробувальний центр



21799  
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

Вид документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Позначення

ПРВ-221-5627.17-117.17

Стор. 1  
Всього 5

Дата  
05.12.2017

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Керівник Випробувального  
центру, к.т.н., с.н.с.

  
Тарасюк В.Г.

2017р.



**ПРОТОКОЛ №211-323/117/17**

**випробувань зразків захисно-опоряджувального шару,  
наданих ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН"**

**Виконавець:** Відділ досліджень конструкцій будівель та споруд,  
атестат акредитації Випробувального центру №2Т799 від 24.09.2013р.,  
виданий Національним агентством з акредитації України  
(м. Київ-37, вул. І.Клименка, 5/2, ДП НДІБК)

**Замовник:** ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН"  
03134, м.Київ, вул. Пшенична, 2А,  
(договір №5627 від 08.09.2017р.)

Завідувач відділу  
досліджень конструкцій  
будівель і споруд ДП НДІБК  
канд. техн. наук, доцент

  
Л.О. Жарко

“ ” 2017 р.

Київ 2017



Найменування документа

Протокол випробувань зразків захисно-опоряджувального шару, наданих ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН"

Позначення

ПРВ-221-5627.17-117.17

Стор. 5  
Всього 5

Дата  
05.12.2017



Рисунок 2 - Загальний вигляд зразків-фрагментів під час випробувань

**Висновки:**

В результаті проведення випробувань зразків-фрагментів, наданих ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» встановлено:

1. Середня міцність зчеплення плит теплоізоляційного шару з захисно-опоряджувальним шаром складала:
  - для зразків №№1-3 (Вид 1) - 0,408 кгс/см<sup>2</sup>, що відповідає вимогам п.5. табл.1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008;
  - для зразків №№4-6 (Вид 2) - 0,484 кгс/см<sup>2</sup>, що відповідає вимогам п.5. табл.1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008;
  - для зразків №№7-9 (Вид 3) - 0,296 кгс/см<sup>2</sup>, що відповідає вимогам п.5. табл.1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008;
  - для зразків №10-12 (Вид 4) - 0,279 кгс/см<sup>2</sup>, що відповідає вимогам п.5. табл.1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
2. Руйнування всіх наданих Замовником зразків-фрагментів відбулося по шару мінеральної вати.

Інженер I категорії

 А.М. Белоконь

Примітки: 1. Протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням.  
2. Повне або часткове передрукування протоколу без дозволу випробувальної лабораторії не допускається.